



HİDROWHITE (011100)

LÜKS TAVAN BOYASI



Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, lüks tavan boyasıdır. Mükemmel örtücülük, aderans ve yüksek nefes alma gücüne sahiptir. Binaların iç cephelerinde tavan yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kuru film görünümü | : Mat, Opak |
| Yoğunluk | : 1,68 ± 0,02 g/ml |
| Katı madde miktarı | : Ağırlıkça % 65 ± 1 |
| Viskozite (23±2 °C) | : 115 ± 5 KU |
| Renk | : Tek renk (Beyaz) |
| Ambalaj Şekli | : Enjeksiyon Ambalaj |

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 1 kg ile 8-10 m² tavan boyanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Ağırlıkça % 15-20 oranında su ile inceltir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile iki kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenmelidir. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Ham sıvalı yüzeyler "Arakat Flat" ile; saten alçılı, macunlu, tozmalı, zayıf ve emici yüzeyler ise "Binder" ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

20 kg - 17,5 kg - 10 kg - 3,5 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bültene
Bakınız.



Su ile
İnceltiniz.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.

TS 5808'e uygundur.