



# SUSET (011108)

## SIVI PLASTİK İZOLASYON MALZEMESİ



**Tanım:** Elastomerik akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat ve düz görünümlü sıvı plastik izolasyon malzemesidir. Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı düz ve eğimli çatılar, garaj ve bungalow çatıları, teras ve balkonların su yalıtımında, çatı olukları, bodrum duvarları, su tecridi gereken beton, gaz beton, çimento levha, ahşap, metal, eternit yüzeylerde izolasyon amaçlı olarak güvenle kullanılır.

### Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Yarı mat, Opak
Yoğunluk	: $1,37 \pm 0,02$ g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % $66 \pm 1$
Viskozite ( $23 \pm 2$ °C)	: 130 -135 KU
Renk	: Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

### Sarfiyat

Dikey yüzeylerde 2 kat uygulama için 1 Litre ile ; 2,5-3,5 m<sup>2</sup>

Yatay yüzeylerde 3 kat uygulama için 1 Litre ile ; 1,4-2,0 m<sup>2</sup>

Yatay yüzeylerde en az 3 kat çapraz şekilde uygulama yapılmalıdır.Tüketim;yüze ve uygulamaya bağlı olarak değişebilir.

### İnceltme

1. kat uygulamada hacimce % 25 oranında su ile inceltir.

### Uygulama

Fırça, rulo veya spatula ile dikey yüzeylerde 2, yatay yüzeylerde 3 kat uygulanır. Uygulama yapılmadan önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenmelidir.Gerekli yerler "Eurosilex Macun" ile düzeltildikten sonra "Binder" ile tek kat astarlanmalıdır."Suset" iyice karıştırıldıktan sonra en az 1 mm kuru film kalınlığı elde edilecek şekilde 10-12 saat ara ile çapraz katlar şeklinde uygulanmalıdır.Çapraz şekilde yapılacak uygulamada sonkat mutlaka dikey yapılmalıdır.1.kat uygulamada hacmen %25 oranında su ile inceltiilerek uygulanır, 10-12 saat sonra 2.kat uygulaması max.%10 inceltiilerek yapılmalıdır.Yine 10-12 saat geçtikten sonra yatay yüzeylerde inceltmeden 3.kat uygulaması yapılır.

### Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50  $\pm$  5 bağıl nem ve  $23 \pm 2$  °C ) kuruması 10-12 saat, dış etkenlere karşı tam dayanım için 7 gün.

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

### Ambalaj

15 L

### Dikkat Edilecek Hususlar

" Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

" Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

### Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

### Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S 29 - Kanalizasyona boşaltmayın.

S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.

S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülten  
Bakınız.



Su ile  
İnceltiniz.



Yüzeyi  
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya  
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan  
Koruyunuz.