



# HİDROX (011121)

## LÜKS TAM MAT TAVAN BOYASI



**Tanım:** Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, lüks tam mat tavan boyasıdır. Binaların iç cephelerinde tavan yüzeylerde koruyucu ve dekorasyon amaçlı güvenle kullanılır. Mükemmel örtücülük, aderans ve yüksek nefes alma gücüne sahiptir.

### Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Lüks Tam Mat, Opak
Yoğunluk	: $1,71 \pm 0,02$ g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % $69 \pm 1$
Viskozite ( $23 \pm 2$ °C)	: $120 \pm 5$ KU
Renk	: Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

### Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 1 kg ile 8-10 m<sup>2</sup> tavan boyanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

### İnceltme

Ağırlıkça % 15-20 oranında su ile inceltir.

### Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile iki kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenmelidir. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Ham sıvalı yüzeyler "Arakat Flat" ile; saten alçılı, macunlu, tozmalı, zayıf ve emici yüzeyler ise "Binder" ile astarlanmalıdır.

### Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50  $\pm$  5 bağıl nem ve  $23 \pm 2$  °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

### Ambalaj

20 kg - 10 kg - 3,5 kg

### Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

### Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

### Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülteneye  
Bakınız.



Su ile  
İnceltiniz.



Yüzeyi  
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya  
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan  
Koruyunuz.

TS 5808'e uygundur.