



HYBRİD ASTAR (011210)

BEYAZ DIŐ CEPHE ASTARI



Tanım: Hybrid teknolojisi ile üretilmiş, saf akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, pigmentli, aderans gücü yüksek dış cephe astarıdır. Özellikle "Hybrid" ürününün uygulanacağı sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak güvenle kullanılır. Yüzey ile üzerine gelecek son kat boya arasında kuvvetli bir köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını azaltır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Mat, Opak
Yoğunluk	: 1,52 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 54 ± 1
Renk	: Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 12-14 m² yer astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10-20 oranında su ile inceltir.

Uygulama

Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Gerekli yerler "Eurosilex Macun" ile macunlanır. Ham yüzeyler "Hybrid Astar" ile, zayıf, emici ve tozumalı yüzeyler ilk önce "Binder" sonrasında "Hybrid Astar" ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlama en az 6-8 saat sonra yapılmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) 6-8 saat içinde kurur.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L – 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- " Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
- " Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- " Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bültene
Bakınız.



Su ile
İnceltiniz.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.