

HİDROFLEX (011902)

ELASTİK DIŞ CEPHE KAPLAMASI



Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, yüksek kaliteli, ince desenli (grenli), ipeksi mat elastik dış cephe kaplamasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır. Özel elastik bağlayıcılı olduğundan küçük çaplı bina hareketleri ve kılcal sıva çatlaklarından etkilenmez.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Yarı Mat, Grenli, Opak
Yoğunluk	: $1,38 \pm 0,02$ g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 64 ± 1
Viskozite (23 ± 2 °C)	: 4000-10.000 Poise
Renk	: Tek renk. Beyaz
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfıyat

Yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak 1 kg ile 1,5 - 3 m² yer kaplanır. Kesin sarfıyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazırdır, gerekirse ağırlıkça maksimum % 5 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

İstenilen desene uygun rulo (Mercan, posteki vb.) ile tek kat uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler "Eurosilex Macun" ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise kaplamanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Uygulama öncesinde ham yüzeyler "Eurosilex Astar" ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozmalı yüzeyler ise "Binder" uygulandıktan sonra "Eurosilex Astar" ile astarlanmalıdır. Kaplama, astarlamadan en az 24 saat sonra tek kat olarak yapılır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 \pm 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

20 Kg

Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- " Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
- " Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- " Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
- " Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bültene
Bakınız.



Su ile
İnceltiniz.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Rulo ile
Uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.

TS 7847'ye uygundur.