



SONKAT (012101)

LÜKS SENTETİK PARLAK BOYA



Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, iç ve dış cephelerde, mobilya, kapı, pencere, demir, çelik konstrüksiyonlarında, deniz taşıtlarının deniz suyu ile teması olmayan kısımlarında, depo, tanker, ferforje gibi her türlü metal ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılan yüksek kaliteli, parlak son kat boyadır. Fırça ve rulo izi bırakmaz, akma ve çatlama yapmaz ve mükemmel örtücülüğe sahiptir.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Parlak, Opak
Yoğunluk	: Beyaz: 1,18 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 67 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 95 ± 5 KU
Parlama Noktası	: 42 °C
Renk	: Bkz. Renk kartelası
Ambalaj Şekli	: Metal ambalaj

Sarfiyat

Yüzeve ve uygulamaya bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 15-20 m² yüzey boyanabilir.

İnceltme

Hacimce % 5-10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo, veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Eski boyalı yüzeyler üzerindeki yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirlilikler temizlenir. Gereken yerler "İshakol Boya Macunu" ile düzeltilir. "İshakol Astar" ile astarlanır. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki budaklar yakılmalı, ağaç reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Ham ahşap yüzeyler "Dekor" ile doyurulmalıdır. Eski boyalı ahşap yüzeyler macunlama ve zımparalama sonrasında "İshakol Astar" ile astarlanarak Sonkat uygulamasına hazırlanmalıdır. Boyanacak metal yüzeyler yağ, pas ve kirden arındırıldıktan ve zımparalandıktan sonra "Europax" ile astarlanarak Sonkat uygulaması için hazırlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 3-5 saat, toz tutmama kuruması 6-8 saat, sert kuruma 24 saat, ikinci kat uygulama 10-12 saat.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L - 0,25 L

Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- " Yeni ve tamirat gerektiren yüzeylerde mutlaka astarlama işlemi yapılmalıdır.
- " Camımsı yüzeye boyanın tutunabilmesi için mutlaka zımparalama veya astarlama işlemi yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları

- R 10 - Alevlenebilir.
- R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
- S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
- S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
- S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurunuz.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
- S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
- S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.



Teknik Bültene
Bakınız.



Uygulama
viskozitesine inceltiniz



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Kapağı
Kapatınız.



Xn
ZARARLI



F
ALEVLENİR

TS 39'a uygundur.