



YAT VERNİK (012401)

LÜKS PARLAK VERNİK



Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, deniz suyuna, atmosfer koşullarına ve güneş ışınlarına dayanıklı, şeffaf ve parlak görünümlü mükemmel yüzey oluşturan bir verniktir. Binaların içinde ve dışında bulunan tüm ahşap yüzeylerde, deniz taşıtlarının su üstünde kalan ahşap kısımlarında dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Parlak, Şeffaf
Yoğunluk	: $0,90 \pm 0,02$ g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 51 ± 1
Viskozite (23 ± 2 °C)	: 55 ± 5 KU
Parlama Noktası	: 42 °C
Renk	: Şeffaf
Ambalaj Şekli	: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüzeyle bağılı olarak 1 litre ile tek katta $14-20$ m² yüzey verniklenebilir.

İnceltme

Fırça ve rulo uygulamalarında inceltilemez. Püskürtme uygulamalarında hacimce %10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilebilir.

Uygulama

Eski boyalı ahşap yüzeyler önce zımparalanmalıdır. Yeni boyanacak ahşap üzerindeki budaklar yakılmalı, ağaç reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Dış cephede kullanılacak masif ahşaplar empenyeli değilse küf, mantar ve kurtlara karşı empenyelenmelidir. Tercihen 1 kat renksiz "Dekor" ile doyurulur. "Yat Vernik" 10-12 saat ara ile 2-3 kat şeklinde fırça rulo veya püskürtme ile uygulanır. Katlar arasında yapışmayı arttırmak ve düzgün bir yüzey elde edebilmek için ince bir zımpara uygulaması önerilir. "Yat Vernik" uygulandıktan 4 gün sonra fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 \pm 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 2-4 saat, toz tutmama 6-8 saat sert kuruma 24 saattir. İkinci kat uygulama 10 -12 saat sonra yapılabilir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

" Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

" Yüzey sıcaklığı $+5$ °C ve $+30$ °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

" Sertleşmenin istenilen seviyede gerçekleşmesi için yüzeye gereken miktarda ince tabakalar halinde ve katlar arasında gerekli kuruma süresi (10-12 saat) beklendikten sonra ince zımpara yapılarak uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.

R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

S 16 - Tütuştürücü kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.

S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.

S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.

S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.

S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.



Teknik Bülten
Bakınız.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Kullanıma
hazırdır.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Kapağı
Kapatınız.



Xn
ZARARLI



F
ALEVLENİR

TS 8693'e uygundur.