



LİFETİME (011117)

ULTRA LÜKS YARI MAT BOYA



Tanım: Saf akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, mükemmel örtücülük ve silinebilme özelliğine sahip, özel formülasyonu sayesinde leke tutmaya karşı dirençli, yarı mat, silikonlu iç cephe boyasıdır. İç alanlarda duvar ve benzeri sıva, beton, brüt beton, alçı sıva, alçıpan, eski boyalı yüzeylerde güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Yarı mat, Opak
Yoğunluk	: Beyaz: 1,27 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 51 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 115 - 120 KU
Renk	: Tek Renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 15-20 m² yer boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10-15 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenir. Gerekli yerler saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile macunlanır. Parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Solvent esaslı, ipek mat/yarı mat boyalı veya ham sıvalı yüzeyler "Arakat" ile, saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici yüzeyler ise "Binder" uygulandıktan sonra "Arakat Flat" ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L – 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bültenle
Bakınız.



Su ile
İnceltiniz.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.

TS 5808'e uygundur.