



OTTOMAN AKRİLİK DIŐ CEPHE BOYASI (041106)

AKRİLİK DIŐ CEPHE BOYASI



Tanım: Akriklik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, kaliteli ve UV dayanımı yüksek hammaddeler ile üretilmiş, son kat mat dış cephe boyasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Kuru film görünümü | : Mat, Opak |
| Yoğunluk | : Beyaz: 1,61 ± 0,02 g/ml |
| Katı madde miktarı | : Ağırlıkça % 67 ± 1 |
| Viskozite (23±2 °C) | : 120 ± 5 KU |
| Renk | : Bkz. Renk kartelası |
| Ambalaj Şekli | : Enjeksiyon Ambalaj |

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 9–12 m² (1kg ile 6-8 m²) alan boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Ağırlıkça % 10-15 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

İki kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex Macun” ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Uygulama öncesinde ham yüzeyler “Ottoman Akriklik Dış Cephe Astar” ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise “Ottoman Konsantre Astar” uygulandıktan sonra “Ottoman Akriklik Dış Cephe Astar” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 24 saat sonra 2 kat olarak yapılmalıdır. Katlar arası (uygun hava koşullarında) minimum 6 saat beklenmelidir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

- “ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- “ Yüzey sıcaklığı +5C ve +30C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- “ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
- “ Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- “ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
- “ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayın.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bültene
Bakınız.



Su ile
İnceltiniz.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.

TS 7847'ye uygundur.