



# OTTOMAN KONSANTRE ASTAR (041202 )

## 1/7 KONSANTRE ASTAR



**Tanım:** Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, dolgunsuz, şeffaf, silikonlu, konsantre iç ve dış cephe astarıdır. Saten alçı, alçıpan gibi emici ve tozumalı zayıf yüzeylerin astarlanmasında kullanılır.

### Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Şeffaf
Yoğunluk	: $1,00 \pm 0,02$ g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % $31 \pm 1$
Viskozite ( $23 \pm 2$ °C)	: $95 \pm 5$ KU
Renk	: Tek renk (Renksiz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

### Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 50 – 60 m<sup>2</sup> yer astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

### İnceltme

Hacimce 7 kat su ile inceltir.

### Uygulama

Tek kat olarak, fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Uygulama öncesinde yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Yüzeyler saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile düzeltilir.

### Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50  $\pm$  5 bağıl nem ve  $23 \pm 2$  °C ) 8-10 saat içinde kurur.

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

### Ambalaj

15 L

### Dikkat Edilecek Hususlar

- “ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- “ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- “ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
- “ Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.

### Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

### Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülten  
Bakınız.



Su ile  
İnceltiniz.



Yüzeyi  
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya  
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan  
Koruyunuz.