



# EUROMAX (061102)

## SİLİKONLU MAT BOYA



**Tanım:** Nanoteknolojik formülasyonu ile güçlendirilmiş, akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, kaliteli, silinebilir, silikonlu, kapaticılığı mükemmel, mat iç cephe boyasıdır. Binaların iç cephelerinde sıva, beton, brüt beton, alçı sıva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

### Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Mat, Opak
Yoğunluk	: Beyaz: 1,49 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 59 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 125 - 130 KU
Renk	: Bkz. Renk kartelası
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

### Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre boya ile tek katta 14-18 m<sup>2</sup> yer boyanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

### İnceltme

Hacimce % 20-30 oranında su ile inceltir.

### Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenir. Gerekli yerler saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Solvent esaslı, ipek mat/yarı mat boyalı veya ham sıvalı yüzeyler "Arakat" ile; saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici yüzeyler ise "Binder" uygulandıktan sonra "Arakat Flat" ile astarlanmalıdır.

### Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

### Ambalaj

15 L – 7,5 L – 2,5 L

### Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

### Tehlike Uyarıları

R22 Yutulması halinde zararlıdır

### Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayın.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülteneye  
Bakınız.



Su ile  
İnceltiniz.



Yüzeyi  
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya  
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan  
Koruyunuz.

TS 5808'e uygundur.