



# SONKAT LUXE (011118)

## LÜKS PARLAK BOYA



**Tanım:** Akriolik emülsiyon bağlayıcı esaslı, parlak, uzun ömürlü dekoratif ve koruyucu, sonkat iç ve dış yüzey boyasıdır. Su bazlı, kokusuz ve çevreye duyarlı olduğundan, tüm iç ve dış yüzeylerde sentetik parlak boyaya alternatif olarak kullanıldığı gibi, iç ve dış alanlarda duvar ve benzeri siva, beton, brüt beton, alçı siva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylerde güvenle kullanılır. Sararmaz, çatlamaz, tam silinebilir, UV ışınlarına dayanıklı, nefes alma, yapışma ve kapaticılık özelliği yüksek bir boyadır.

### Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Parlak, Opak
Yoğunluk	: Beyaz: 1,21 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 47 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 90 ± 5 KU
Renk	: Tek Renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

### Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 15-20 m<sup>2</sup> yer boyanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

### İnceltme

İnceltmeden uygulanır, gerekirse hacimce % 5 oranında su ile inceltilir.

### Uygulama

Metal, ahşap, siva ve benzeri yüzeyler uygulamaya hazırlandıktan sonra fırça, rulo, veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Eski boyalı yüzeyler üzerindeki yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirlilikler temizlenir. Gereken yerler, yüzey tipine uygun macun seçilerek düzeltilir. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki budaklar yakılmalı, ağaç reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Eski boyalı ahşap yüzeyler önce ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Macunlama ve zımparalama yapılan yüzey "İshakol Astar" ile astarlanmalıdır. Metal yüzeylerdeki yağ, pas ve her türlü kirlilik yüzeyden uzaklaştırılmalı ve gerekli durumda yüzey zımparalanmalı ve "Europax" ile astarlanmalıdır. Boya, yüzey tamamen kuruduktan sonra uygulanmalıdır.

### Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

### Ambalaj

15 L -2,5 L - 0,75 L

### Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- " Yeni ve tamirat gerektiren yüzeylerde mutlaka astarlama işlemi yapılmalıdır.
- " Camımsı yüzeye boyanın tutunabilmesi için mutlaka zımparalama veya astarlama işlemi yapılmalıdır.

### Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

### Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülten  
Bakınız.



Su ile  
İnceltiniz.



Yüzeyi  
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya  
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan  
Koruyunuz.

TS 5808'e uygundur.