



EUROWHITE (061104)

MİKA KATKILI TAM MAT TAVAN BOYASI



Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, mika katkılı tam mat tavan boyasıdır. Binaların iç cephelerinde tavan yüzeylerde dekoratif olarak güvenle kullanılır. Mükemmel örtücülük, aderans ve yüksek nefes alma gücüne sahiptir.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Tam mat, Opak
Yoğunluk	: $1,79 \pm 0,02$ g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 70 ± 1
Viskozite (23 ± 2 °C)	: 120 ± 5 KU
Renk	: Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 1 kg ile 7–9 m² yer boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Ağırlıkça % 15-20 oranında su ile inceltir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile iki kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenmelidir. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Ham sıvalı yüzeyler “Arakat Flat” ile; saten alçılı, macunlu, tozmalı, zayıf ve emici yüzeyler ise “Binder” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 \pm 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

17,5 kg– 10 kg – 3,5 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

- “ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- “ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- “ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülten
Bakınız.



Su ile
İnceltiniz.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.

TS 5808'e uygundur.