



# CARBON (061202)

## BRÜT BETON ASTARI



**Tanım:** Akrilik polimer bağlayıcı esaslı brüt beton astarıdır. Brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva öncesinde aderansı ve çalışma süresini arttırmak amacıyla kullanılır.

### Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Mat, Opak
Yoğunluk	: $1,70 \pm 0,02$ g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % $72 \pm 1$
Viskozite ( $23 \pm 2$ °C)	: $150 \pm 10$ KU
Renk	: Tek renk (Yeşil)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

### Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak 1 Kg "CARBON" ile 4 - 6 m<sup>2</sup> yüzey astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

### İnceltme

Ambalaj içindeki 12 Kg astar 4-6 Kg su ile inceltilir.

### Uygulama

CARBON uygulanacak yüzey sağlam, temiz, kuru, tozsuz, düzgün ve terazisinde olmalıdır. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, kir pas ve parafin vs kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Tarifesindeki gibi inceltilecek iyice karıştırılmış ürün, textürlü rulo ile önceden iyi hazırlanmış yüzeye uygulanır. Astar uygulamasından önce yüzeyin emiciliği ve sağlamlığı test edilmelidir. Brüt Beton Astarı yüzeyde iyice kuruduktan sonra (ortalama 24 saat) çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların uygulamasına geçilir.

### Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50  $\pm$  5 bağıl nem ve  $23 \pm 2$  °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

### Ambalaj

12 kg

### Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Brüt beton ve ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- " Dış yüzeylerde ve kaba sıva uygulamalarında kullanılmamalıdır.
- " CARBON, nem oranının yüksek olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.
- " İnceltilmiş ürünle çalışırken ara sıra karıştırılmalıdır.

### Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

### Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayı
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülteneye  
Bakınız.



Su ile  
İnceltiniz.



Yüzeyi  
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Rulo ile  
Uygulayınız.



Dondan  
Koruyunuz.