



**EUROTEX** (061900)

## SİLİKONLU DIŐ CEPHE KAPLAMASI



**Tanım:** Son teknoloji ve UV dayanımı yüksek hammaddeler ile üretilmiş, akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, yüksek kaliteli, ince desenli (grenli), son kat mat dış cephe kaplamasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

### Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Mat, Grenli, Opak
Yoğunluk	: 1,81 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 77 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 4000-10.000 Poise
Renk	: Bkz. Renk kartelası
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

### Sarfıyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 kg ile 0,7 - 1,1 m<sup>2</sup> yer kaplanır. Kesin sarfıyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

### İnceltme

Kullanıma hazırdır, gerekirse ağırlıkça maksimum % 5 oranında su ile inceltilir.

### Uygulama

İstenilen desene uygun rulo (Mercan, posteki vb.) ile tek kat uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler "Eurosilex Macun" ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise kaplamanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmaktır. Uygulama öncesinde ham yüzeyler "Eurosilex Astar" ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise "Binder" uygulandıktan sonra "Eurosilex Astar" ile astarlanmalıdır. Kaplama, astarlamadan en az 24 saat sonra tek kat olarak yapılır.

### Kuruma Süresi

Normal şartlarda (%50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) sert kuruma 24 saattir.

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

### Ambalaj

25 Kg

### Dikkat Edilecek Hususlar

- " Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- " Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- " Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
- " Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- " Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
- " Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

### Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

### Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülten  
Bakınız.



Su ile  
İnceltiniz.



Yüzeyi  
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Rulo ile  
Uygulayınız.



Dondan  
Koruyunuz.

TS 7847'ye uygundur.