



HYBRiD (011120)

ULTRA LÜKS DİŐ CEPHE BOYASI



Tanım: Hybrid teknolojisi ve UV dayanımı yüksek hammaddeler ile üretilmiş saf akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, mükemmel aderans, örtme gücü ve dayanıma sahip, yüksek kaliteli, son kat ipek mat dış cephe boyasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: İpek Mat, Opak
Yoğunluk	: Beyaz: 1,26 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % 48 ± 1
Viskozite (23±2 °C)	: 110 - 115 KU
Renk	: Tek Renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfıyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10–13 m² yer boyanır. Kesin sarfıyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10–20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

İki kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex Macun” ile macunlanır. Parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Uygulama öncesinde ham yüzeyler “Hybrid Astar” ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise “Binder” uygulandıktan sonra “Hybrid Astar” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 24 saat sonra 2 kat olarak yapılmalıdır. Katlar arası (uygun hava koşullarında) minimum 6 saat beklenmelidir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (% 50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

- “ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- “ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- “ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
- “ Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- “ Harici boya veya pigmentler ile renklendirilmemelidir.
- “ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
- “ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bülteneye
Bakınız.



Su ile
İnceltiniz.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.

TS 7847'ye uygundur.